



11-0075 Waarborg Hoogglanslak

- Versie 190625 : Waarborg is een luchtdrogende hoogglanzende aflak voor buiten op basis van gesiliconiseerde alkydhars.
- Voornaamste kenmerken : - gemakkelijke verwerking en hoog uitstrijk-vermogen;
- zeer goede droging en doordroging bij lagere temperaturen;
- uitstekende dekking;
- hoge bolle glans en uitstekende vloeiing;
- uitstekende buitenduurzaamheid;
- uniek glans- en kleurbehoud;
- zeer lage onderhoudscyclus;
- hoog vaste stof gehalte ;
- bevat UV stabilisatoren.
- Toepassing : als hoogduurzame aflak op voorbehandelde delen, zoals deuren, kozijnen, ramen en ander geveltimmerwerk. Op onbehandeld hout twee lagen Waarborg Grondverf aanbrengen.
- Kleur(en) : diverse kleuren, uit kleurmengstelsel Waarborg met speciale Waarborg Colourants.

Technische gegevens bij 20°C en 55% relatieve luchtvochtigheid

- Volume % vaste stof : ca. 61% (wit).
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,17 gr/cm³ (wit).
- Glans : hoge, bolle glans.
- Glansgraad : hoogglans > 90 GU (60°)
- Afleveringsviscositeit : 9 – 12 d Pa's
- Droging* : - stofdroog : ca. 2½ uur*
- kleefvrij : ca. 3,5 uur
- overschilderbaar : ca. 24 uur

* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lagere temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.



Ondergrond	: het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een geslepen ondergrond. : bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren.
Elasticiteit	: zeer goed (> 10 mm).
Hechting	: op een voorbehandelde, geschuurde ondergrond goed.
Vlampunt	: 39°C.
Verdunning	: uitsluitend indien noodzakelijk Verdunning 947.
Verwerking	: kwast, lakroller.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 40 µm	: ca. 15 m ² /liter.
Laagdikte vrijheid	: 80 – 90 µm nat.
Verwerkingscondities	: bij een temperatuur van 5 – 30°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, tenminste 12 maanden.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte Arbo Nederland	: Groep B: ≤ 300 gram VOS per liter.
Opmerking	: beglazingskitten dienen in overleg te worden afgestemd op het verfsysteem. Vooraf de verf goed oproeren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

