



11-0078 Waarborg PU Aflak

- Versie 150709 : een oplosmiddelarme, luchtdrogende, glanzende lakverf voor buiten.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : op basis van urethaan gemodificeerde alkydhars
pigment : rutiel, titaanwit en hoogwaardige lichtechte kleurpigmenten
- Voornaamste kenmerken : - gemakkelijke verwerking
- goede droging, doordroging bij lagere temperaturen
- goede vloeïing
- goede vulling
- goede dekking
- Toepassing : als glanzende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout, staal, kunststof e.d.
- Kleur(en) : wit en kleuren

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 63%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,21 (wit)
- Glans : hoogglans
- Afleveringsviscositeit : ca. 12 P
- Droging :
- stofdroog : lichte kleuren : ca. 1¼ uur donkere kleuren : ca. 2½ uur
- kleefvrij : ca. 2 uur ca. 3 uur
- overschilderbaar : ca. 16 uur ca. 24 uur
- Dekking : goed
- Hechting : op voorbehandelde, geschuurde ondergrond, zeer goed.



Vloeiing	: zeer goed
Vulling	: zeer goed
Vlampunt	: 39°C
Verdunning	: indien strikt noodzakelijk: Verdunning 947.
Verwerking	: kwast of een daarvoor geschikte roller.
Verwerkingscondities	: bij een temperatuur van 5-30°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Verwerkingsgegevens	: gelieve deze bij onbekendheid aan te vragen.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, tenminste 12 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 40 Mu	: ca. 15,7 m ² /liter
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	: Groep B: < 300 gram VOS per liter.
Gevarenklasse (vervoer)	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Bijzonderheden	: zie onze algemene voorschriften technische documentatie. Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsinformatieblad lezen.
Ondergrond	: het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een voorgelakte en/of geslepen ondergrond.
Opmerking	: bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en te ontvetten en daarna te schuren. De verf dient vooraf goed opgeroerd te worden. Beglazingskitten dienen in overleg te worden afgestemd op het verfsysteem.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

