



# TOUPRELEX

## LICHTGEWICHT VULMIDDEL VOOR BUITEN



- ▶ **OVERSCHILDERBAAR NA 1 UREN**
- ▶ **ONBEPERKTE LAAGDIKTE**
- ▶ **RIJK AAN HARSEN**
- ▶ **GLADDE AFWERKING**

### TOEPASSING

Lichtgewicht vulmiddelpasta voor buiten, voor manuele toepassingen.

### ONDERGRONDEN

**TOUPRELEX** wordt aangebracht op onbehandelde of geschilderde ondergronden

- Gips
- Cement, beton, betonblokken, baksteen, steen
- Oude geschilderde ondergronden

### AFWERKING

**TOUPRELEX** kan afgewerkt worden met alle buitenplamuren en buitenverven : organische en minerale dunlagige verven, halfdiklagige en diklagige verven, structuurverven en waterdichtingssystemen.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

**TOUPRELEX** : buitenplamuurpasta op basis van lichtgewicht calciumcarbonaat vulmiddelen en harsen.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie IV-4b
- Codificatie (EN 16-566) :  $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Laagdikte : onbeperkt
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
- Afwerking : 1 uur gemiddeld (na volledige droging)
- Kleur : grijs
- Hechting plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0.8 Mpa

### GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : plamuurmes, schildersmes of vlakspaan.
- Reinigen van de gereedschappen : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 6 maanden, volgens factuurdatum, in zijn originele gesloten verpakking beschermd tegen vocht.

### VERPAKKING

- Pot van 1l
- Emmer van 4l

### AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- **TOUPRELEX** niet aanbrengen op polystyreen, noch op verlijmd bekleding.
- Niet toepassen bij temperaturen < 5 °C en > 35 °C en een vochtigheidsgraad > 80%.
- Niet toepassen op te warme ondergronden of in volle zon.
- Niet rechtstreeks afwerken met polyurethaan- of epoxy verven.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden moeten voorbereid worden volgens de geldende normen.
- De ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn.

### DOCUMENTEN

over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : herstellen van gevels in gebruik, door waterdichte coatings op basis van polymeren.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Geen gevaren etikettering.
- Veiligheidsfiches beschikbaar op [quickfds.fr](http://quickfds.fr) of [toupret.be](http://toupret.be)

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van **TOUPRELEX** werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf **TOUPRET**. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen.