

VLOERLAK

Beschrijving

Trae-Lyx Vloerlak is een waterverdunbare, sneldrogende één componentenlak op basis van een polyurethaan dispersie. De lak is vrijwel reukloos. De doorgeharde laag is zeer slijt- en stootvast, niet vergelend, blijvend elastisch en bestand tegen de gebruikelijke huishoudchemicaliën. Trae-Lyx Vloerlak heeft een zeer goede weerstand tegen puntbelasting.

Toepassing

Geschikt voor zachtere houtsoorten zoals grenen en vuren. Door het blanke uiterlijk zeer geschikt om de natuurlijke kleur van de zachtere houtsoorten te bewaren. Uitsluitend voor binnenwerk.

Eigenschappen

Glansgraad:	Mat en zijdeglans
Kleur:	Transparant blank
Vaste stofgehalte:	Ca. 32 gew. %
Gehalte oplosmiddel per liter:	3,8 %
Gehalte vluchtige, organische stoffen per liter:	1,4% (14 g/l)
Theoretisch verbruik:	Ca. 10 - 15 m ² /l
Vlampunt:	Geen
Soortelijk gewicht:	Ca. 1.03 kg/l
Viscositeit (18°C):	35-40 sec. DIN Cup 4 mm
Stofdroog:	Na ca. 30 min bij 20°C en 65% R.V.
Overschilderbaar:	Na ca. 2 uur bij 20°C en 65% R.V.
Belastbaar:	Na ca. 12 uur bij 20°C en 65% R.V.
Uitgehard:	Na ca. 7 dgn bij 18°C en 65% R.V.

Verpakking:	750 ml, 2,5 en 10 liter
Opslag:	Droog en vorstvrij
Houdbaarheid in de bus:	2 jaar bij een temperatuur tussen 5 en 25°C, in originele onaangebroken verpakking

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	Acryl Kwast of een 7-9 mm microvezel roller (100 MU).
Verwerking:	Voor het gebruik goed door de lak roeren. Bij gebruik van meerdere blikken per laag deze eerst samenvoegen en goed roeren <u>Niet</u> verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C en/ of een relatieve vochtigheid hoger dan 80%. Goed ventileren bevordert de droging.
Type verdunning:	Water
Percentage verdunning:	Bij voorkeur niet verdunnen
Laagdikte:	100 - 120 micron droog
Laagopbouw:	3 - 4 lagen aanbrengen
Applicatie condities:	Min. 5°C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende luchtstroming
Schoonmaken gereedschap:	Met warm water

Behandeling algemeen

De ondergrond dient schoon, droog en vet-(was) vrij te zijn. Oude lagen goed van was en vet ontdoen en eventueel dof schuren. In het geval dat de oude laag van een ander fabrikaat is, een proefstrijkje maken om zeker te zijn van goede hechting.

Onderhoud

Trae-Lyx Vloerlak dient onderhouden te worden met de Trae-Lyx onderhoudsmiddelen.

Bijzonderheden

NIET gebruiken op zuur/ vochtuithardende PU-lakken.