



**BS3105**

## **Garantietex Topcoat**

### **ALGEMEEN**

Omschrijving

Waterverdunbare coating voor buiten en binnen op basis van 100% acrylaatdispersie.

Toepassingsgebied

Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, metselwerk en pleisterwerk.

Voor het overschilderen van oude, intacte muurverflagen op basis van kunstharsdispersie.

Garantietex Topcoat niet toepassen op dampremmende verflagen zoals alkydharsverf.

Kenmerkende eigenschappen

Uitstekende buitenduurzaamheid.

Waterdampdoorlatend.

Hoge CO<sub>2</sub> dampdiffusieweerstand, dus carbonatatie remmend.

Lage H<sub>2</sub>O dampdiffusieweerstand.

Wasbaar en nat schrobbaar.

Onverzeepbaar.

### **APPLICATIEGEGEVENS**

Applicatiemethode

#### **Kwast en verfroller**

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%).

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

6-8 m<sup>2</sup>/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging

#### **Bepaald bij 23°C en 50% RV**

Kleefvrij na : ca. 1 uur

Droog na : ca. 2 uur

Overschilderbaar na : ca. 6 uur



**BS3105**

## **Garantietex Topcoat**

### **APPLICATIEGEGEVENS**

Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens	Zie productveiligheidsblad van Garantietex Topcoat.

### **TECHNISCHE GEGEVENS**

Soortelijke massa	Ca. 1,3 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stof	Ca. 42 vol.%
Glansgraad	Zijdeglans.
Structuur	Glad.
Hechting	Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreekt te worden. Ook na jaren is Garantietex Topcoat zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.
Weersbestandheid	Uitstekend.

### **OVERIGE INFORMATIE**

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.
Verpakking	Plastic emmers van 5 en 10 liter.
Opslag	Koel en vorstvrij.

### **SYSTEEMADVIES**

ALGEMEEN	Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.
Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond	<b>Beton, metselwerk en pleisterwerk</b> Grondig reinigen. Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Topcoat.



**BS3105**

## **Garantietex Topcoat**

### **SYSTEEMADVIES**

Geschilderde ondergrond

**Geschilderde ondergrond:**

Grondig reinigen.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Topcoat.

### **AANVULLENDE GEGEVENS**

EMG

10104DN3947

Datum

augustus 2018